



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 100 42 318 A 1**

⑤ Int. Cl.⁷:
C 09 D 5/03
C 09 D 175/02
C 09 D 167/02
C 08 G 18/79

②1 Aktenzeichen: 100 42 318.3
②2 Anmeldetag: 29. 8. 2000
④3 Offenlegungstag: 14. 3. 2002

DE 100 42 318 A 1

⑦1 Anmelder:
Degussa AG, 40474 Düsseldorf, DE

⑦2 Erfinder:
Weiß, Jörn Volker, Dipl.-Chem. Dr., 45721 Haltern,
DE; Grenda, Werner, 44627 Herne, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- ⑤4 Matte Pur-Pulverlacke
⑤7 Die Erfindung beschreibt neue matte Polyurethan-Pulverlacke aus Polyharnstoffen, Polyestern und Vernetzern.

DE 100 42 318 A 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt neue, matte Polyurethan-Pulverlacke aus Polyharnstoffen, Polyestern und Vernetzern.

[0002] Seit geraumer Zeit gibt es ein zunehmendes Interesse an Pulverlacken, die eine matte Oberfläche ergeben. Die Ursache dafür ist überwiegend praktischer Art. Glänzende Flächen erfordern ein weitaus höheres Maß an Reinigung als matte Flächen. Darüber hinaus kann es aus sicherheitstechnischen Gründen wünschenswert sein, stark reflektierende Flächen zu vermeiden.

[0003] Das einfachste Prinzip, eine matte Oberfläche zu erhalten, besteht darin, dem Pulverlack je nach Ausmaß des gewünschten Matteffektes kleinere oder größere Mengen Füllstoffe, wie z. B. Kreide, fein verteiltes Siliciumoxid oder Bariumsulfat, beizumischen. Diese Zusätze bewirken jedoch eine Verschlechterung der lacktechnischen Filmeigenschaften, wie Haftung, Flexibilität, Schlagfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

[0004] Die Zugabe von Stoffen, die mit dem Lack unverträglich sind, wie z. B. Wachse oder Cellulosederivate, bewirkt zwar deutlich eine Mattierung, aber geringfügige Änderungen während des Extrudierens führen zu Schwankungen im Oberflächenglanz. Die Reproduzierbarkeit des Matteffektes ist nicht gewährleistet.

[0005] Harnstoff und urethdiongruppenhaltige Polyisocyanate sind erst seit kurzer Zeit bekannt. Die DE-OS 195 46 750 beansprucht Reaktionsprodukte aus Isophorondiisocyanat-Urethdion und diskundären Diaminen als Härter zur Herstellung von Polyurethan(PUR)-Beschichtungen mit glänzenden Oberflächen.

[0006] In der DE-OS 196 30 844 werden erstmals matte PUR-Pulverlacke beschrieben, die harnstoffgruppenhaltige Isophorondiisocyanat-Urethdione als Härterkomponente enthalten. Sie werden durch die Umsetzung von Urethdionen mit Wasser hergestellt. Dabei bilden sich intermediär unter Abspaltung von Kohlendioxid primäre Amine, die sich mit noch vorhandenen Isocyanatgruppen zu Harnstoffen umsetzen. Die Stickstoffatome der Harnstoffgruppen sind jeweils monosubstituiert. Reaktionen von Polyisocyanaten mit Wasser sind aufgrund der Bildung von Nebenprodukten schwierig zu reproduzieren.

[0007] Die DE-OS 196 37 375 beschreibt PUR-Pulverlacke, die durch harnstoffgruppenhaltige Isophorondiisocyanat-Urethdione als Härter mattierend eingestellt werden. Diese Härter entstehen durch die Umsetzung von Isophorondiisocyanat-Urethdion mit diskundären Diaminen. Die diskundären Diamine sind Umsetzungsprodukte aus diprimären Diaminen und Malein- oder Fumarsäureestern.

[0008] In der DE-OS 196 37 377 und in der DE-OS 198 16 547 werden urethdiongruppen- und harnstoffgruppenhaltige Polyadditionsprodukte als Härterkomponente zur Mattierung von PUR-Pulverlacken beansprucht. Die Herstellung dieser Härter erfolgt durch die Umsetzung von Isophorondiisocyanat-Urethdion mit Diaminen, die eine primäre und sekundäre Aminogruppe enthalten. Die Herstellung der reinen Diamine ist z. T. komplex und recht kostenintensiv.

[0009] Es bestand die Aufgabe, neue, matte PUR-Pulverlacke zu finden, die einfach herstellbar sind und der Matteffekt beliebig einstellbar sein sollte bei gleich bleibenden, guten, mechanischen Eigenschaften der Pulverlack-Beschichtungen.

[0010] Die Aufgabe wurde durch die erfindungsgemäßen PUR-Pulverlacke gelöst. Es war überraschend, dass durch die Kombination von Polyharnstoff und Polyester auf Basis von Bernsteinsäure matte PUR-Pulverlacke mit hervorragenden Eigenschaften erhalten werden konnten.

[0011] Gegenstand der Erfindung sind matte Polyurethan-Pulverlacke, enthaltend:

A) 3–25 Gew.-% Polyharnstoff;

B) 35–75 Gew.-% mindestens eines Polyesters, aufgebaut aus Polyolen und 15–100 Mol-% Bernsteinsäure oder deren Anhydrid, mit einer OH-Zahl von 20–250 mg KOH/g;

C) 7–25 Gew.-% mindestens eines Härters auf der Basis von blockierten Polyisocyanaten, Isocyanuraten und/oder Urethdionen mit einer Funktionalität von mindestens 2;

D) 1–50 Gew.-% Hilfs- und Zusatzstoffe,

wobei pro OH-Gruppe des Harzes 0,6 bis 1,2 NCO-Gruppen zur Verfügung stehen.

[0012] Die erfindungsgemäßen PUR-Pulverlacke enthalten 3–25 Gew.-% Polyharnstoff. Üblicherweise weisen die Polyharnstoffe aus mindestens einem mindestens difunktionellen Amin und Isocyanat ein NCO/NH₂-Verhältnis von 0,9 bis 1,1 zu 1 auf.

[0013] Polyharnstoffe sind bekannt und werden beispielsweise beschrieben in:

"Houben-Weyl" E 20/2 (1987), Seite 1721–1751;

"Houben-Weyl" XIV/2 (1963), Seite 165–171.

[0014] Im Rahmen der Erfindung können alle spröden, hochschmelzenden Polyharnstoffe, z. B. solche aus aliphatischen, (cyclo)aliphatischen, cycloaliphatischen und aromatischen Diaminen und/oder Polyaminen (C₅–C₁₈) und den entsprechenden oder auch anderen Isocyanaten (als Diisocyanate wie auch deren Oligomere, z. B. Isocyanurate) eingesetzt werden.

[0015] Besonders geeignet sind die Diisocyanate und/oder Isocyanurate von Isophorondiisocyanat (IPDI), Hexamethylendiisocyanat (HDI) und 4,4'-Dicyclohexylmethandiisocyanat (HMDI).

[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist die Verwendung von Polyharnstoffen auf der Basis von nicht aromatischen Aminen und Isocyanaten, wie z. B. Isophorondiamin (IPD) und Isophorondiisocyanat (IPDI) und/oder HDI, wobei das Diisocyanat allein, als Isocyanurat und in solchen Mischungen einsetzbar ist. Die bevorzugt eingesetzten Polyharnstoffe sind in der EM 000104 (internes Aktenzeichen) offenbart.

[0017] Bei dem Polyester B) ist es erfindungswesentlich, dass dieser aus mindestens 15 bis maximal 100 Mol-% Bernsteinsäure aufgebaut ist. Als weitere Säuren werden die folgenden bevorzugt eingesetzt: Adipinsäure, Tetrahydrophthalsäure, Iso- und Terephthalsäure, Trimellithsäure, Pyromellithsäure sowie die Anhydride der genannten Säuren.

[0018] Prinzipiell sind alle bekannten Polyole im Rahmen der Erfindung zur Herstellung des Polyesters B) geeignet. Geeignete Polyole werden z. B. in den DE-OSS 27 35 497 und 30 04 903 beschrieben.

[0019] Bevorzugt eingesetzte Polyole sind Ethylenglykol, 1,4-Butandiol, Hexandiol-1,6, Cyclohexandiol, Neopentylglykol, Bis-(1,4-hydroxymethyl)-cyclohexan.

[0020] Im Allgemeinen weist der Polyester B) eine OH-Zahl von 20–250 mg KOH/g und eine mittlere Molmasse von 3.000–8.000, bevorzugt 4.000–5.000, auf.

[0021] Als Härter C) auf der Basis von Polyisocyanaten sind prinzipiell die bekannten Härter auf dem Gebiet der Pulverlacke einsetzbar. Bevorzugt werden blockierungsmittelhaltige wie auch intern blockierte Polyisocyanate eingesetzt. Sie werden z. B. in den DE-OSS 21 05 777; 25 42 191; 27 35 497; 30 39 824; 30 30 572; 30 30 513 und 37 39 549, beschrieben.

[0022] So können die erfindungsgemäßen Pulverlacke Härter C), basierend auf blockierten Polyisocyanaten, blockierten Isocyanuraten und Urethdionen allein oder in Mischungen, enthalten. Bevorzugt werden die Ausgangskomponenten ausgewählt aus IPDI, IIDI und IIMDI.

[0023] Als Blockierungsmittel können die bekannten eingesetzt werden. Bevorzugt werden Caprolactam, Triazole, Oxime, Pyrazole eingesetzt.

[0024] Die in den erfindungsgemäßen PUR-Pulverlacken enthaltenen Hilfs- und Zusatzstoffe D) sind z. B. Verlaufsmittel, Pigmente, Füllstoffe und Katalysatoren. Diese sind üblicherweise in Mengen von 1–50 Gew.-% enthalten.

[0025] Zur Herstellung der gebrauchsfertigen Pulverlacke werden der OH-funktionalisierte Polyester, der Isocyanat-basierende Härter, der Polyharnstoff, Verlaufsmittel, Pigmente und Füllstoffe miteinander bei Raumtemperatur gemischt und anschließend auf einem Extruder oder Knetter bei Temperaturen von 100–140°C homogenisiert. Das Verhältnis von Harz zu Härter wird so gewählt, dass pro OH-Gruppe des Harzes 0,6 bis 1,2, vorzugsweise 0,8–1,0, NCO-Gruppen zur Verfügung stehen.

[0026] Nach dem Erkalten wird das Extrudat gebrochen, gemahlen und anschließend auf eine Korngröße < 100 µm abgesiebt. Das so hergestellte Pulver wird mit einer elektrostatischen Pulverspritze bei 60 kV auf entfettete Eisenbleche appliziert und in einem Umlufttrockenschrank zwischen 160 bis 210°C eingebrannt.

Beispiele

[0027] Für die erfindungsgemäßen PUR-Pulverlacke werden OH-haltige Polyester eingesetzt, die als Säurekomponente mindestens 15 Mol-% Bernsteinsäure enthalten. Die Herstellung erfolgt nach bekannter Weise durch Kondensation von Polyolen und Polycarbonsäuren, wie z. B. in den DE OSS 25 35 497 und 30 04 903 beschrieben.

Einsatzstoffe	Polyester		
	PE 1	PE 2	PE 3
Terephthalsäure	75,0 Mol-%	-	70,0
Adipinsäure	4,0 Mol-%	-	-
Bernsteinsäure	21,0 Mol-%	100	30,0
1,4-Butandiol	-	100	-
1,4-Ethylenglykol	10,0 Mol-%	-	30,0
Neopentylglykol	88,0 Mol-%	-	68,0
Trimethylolpropan	2,0 Mol-%	-	2,0
OH-Zahl	33 mg KOH/g	31,0	36,0
SZ-Zahl	3,0 mg KOH/g	2,0	3,0

[0028] Eingesetzt wurden folgende Polyharnstoffe (PH), bestehend aus (Angabe in Gew.-%):

Einsatzstoffe	PH 1	PH 2	PH 3
IPD	36	28	34
IPDI	31	-	-
IPDI-Isocyanurat	32	72	-
HDI-Isocyanurat	-	-	66

[0029] Alle Produkte sind weiße, spröde und in üblichen Lösemitteln unlösliche Substanzen, die erst oberhalb von

250°C unter Zersetzung schmelzen.

[0030] Aus den genannten Einsatzstoffen wurden, wie oben in der Beschreibung angegeben, Pulverlacke hergestellt und geprüft. Die dazu gehörenden, technischen Angaben und Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 1: Matte PUR-Pulverlack-Formulierungen

Beispiel	1	2	3	4	5	6	7
VESTAGON B 1360 (Degussa-Hüls AG)	10,5	-	-	12,4	11,6	10,5	11,3
VESTAGON BF 1320 (Degussa-Hüls AG)	-	9,2	11,0	-	-	-	-
PE I	-	-	-	-	51,9	-	-
PE II	53,0	54,2	-	-	-	53,0	57,2
PE III	-	-	52,5	51,1	-	-	-
Verlaufmittel	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Benzoin	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PH 1	-	-	10,0	-	10,0	15,0	-
PH 2	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-
PH 3	-	-	-	-	-	-	5,0
TiO ₂	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	20,0	25,0

Tabelle 2: Glanz und mechanische Werte der Beispiele

Beispiel	1	2	3	4	5	6	7
Glanz 60° ¹⁾	12	14	45	47	44	12	16
Glanz 85°	30	-	73	75	67	35	35
Tiefung ²⁾	> 10	4	10	> 10	> 10	8,5	> 10
KS dir. ³⁾	> 80	> 80	30	40	50	60	> 80
KS rev.	> 80	40	> 10	> 10	> 10	10	> 80

- ¹⁾ Glanzgrad nach Gardner
²⁾ Tiefung nach Erichsen in mm
³⁾ KS : Kugelschlag in lb

Patentansprüche

1. Matte Polyurethan-Pulverlacke, enthaltend:

- A) 3–25 Gew.-% Polyharnstoff;
 B) 35–75 Gew.-% mindestens eines Polyesters, aufgebaut aus Polyolen und 15–100 Mol-% Bernsteinsäure oder deren Anhydrid, mit einer OH-Zahl von 20–250 mg KOH/g;
 C) 7–25 Gew.-% mindestens eines Härters auf der Basis von blockierten Polyisocyanaten und/oder Isocyanu-

raten und/oder Urethdionen mit einer Funktionalität von mindestens 2;

D) 1–50 Gew.-% Hilfs- und Zusatzstoffe,

wobei pro OH-Gruppe des Harzes 0,6 bis 1,2 NCO-Gruppen zur Verfügung stehen.

2. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyhamstoff A) aus:

mindestens einem mindestens difunktionellen Isocyanat und

mindestens einem mindestens difunktionellen Amin besteht,

und ein NCO/NH₂-Verhältnis von 0,9–1,1 zu 1 aufweist.

3. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyhamstoff aus einem Isocyanat und/oder Isocyanurat besteht.

4. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Isocyanat oder Isocyanurat aus IPDI, IIDI und/oder IIMDI ausgewählt wird.

5. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyhamstoff aliphatische, (cyclo)aliphatische, cycloaliphatische, aromatische Diamine und/oder Polyamine mit 5–18 Kohlenstoffatomen enthält.

6. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Amin IPD enthalten ist.

7. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyester B) aus mindestens einem der folgenden Polyole aufgebaut ist:

Ethylenglykol, 1,4-Butandiol, Hexandiol-1,6, Cyclohexandiol, Neopentylglykol, Bis-(1,4-hydroxymethyl)-cyclohexan.

8. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyester B) neben Bernsteinsäure aus den folgenden Säuren aufgebaut ist:

Adipinsäure, Tetrahydrophthalsäure, Iso- und Terephthalsäure, Trimellithsäure, Pyromellithsäure.

9. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass Härter C) auf der Basis von blockierten Polyisocyanaten, blockierten Isocyanuraten und/oder Urethdionen der Diisocyanate IPDI, HDI und/oder HMDI enthalten sind.

10. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Härter C) mit Blockierungsmittel, ausgewählt aus Caprolactam, Triazolen, Oximen, Pyrazolen, blockiert ist.

11. Matte Polyurethan-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass als Hilfs- und Zusatzstoffe D) Verlaufsmittel, Pigmente, Füllstoffe und Katalysatoren eingesetzt werden.